



COPPERANT

de groenste verf van nederland

89107 COPPERANT ALTRA SPACKSPRAY

Altra Spackspray is een zéér milieuvriendelijke muurverf (70% lagere milieubelasting) specifiek voor circulair bouwen en als finishing / renovatie voor vers stucwerk. De Altra Spackspray is de eerste plantbased titaanwit-vrije gladde muurverf van Nederland. De prima reinigbare spackspray is geschikt voor binnengebruik. De Altra Spackspray wordt met een verfspuit aangebracht als een semi-transparante verffilm welke na droging zijn uiteindelijke kleur zal krijgen. Toepasbaar op steenachtige ondergronden als (vers) spackwerk, beton, metselwerk, (vers) pleisterwerk en voorbehandeld plaatmateriaal. Ook is de spackspray toepasbaar op oude verflagen. Verkrijgbaar in de wittinten: RAL9010, RAL9016 en RAL9001 en enkele pasteltinten uit de Copperant Mucha Colours serie (CMC).

TOEPASSING

Copperant Altra Spackspray is een goed dekkende muurverf voor binnen gebruik. Titaanwit-vrije Altra Spackspray is specifiek ontwikkeld voor het milieuvriendelijk afwerken van vers stucwerk alsmede renovatie (witten) van gebouwen. De perfecte verf voor nieuw te bouwen objecten alsmede circulaire onderhoudsprojecten.

De Altra Spackspray is zeer breed inzetbaar en toepasbaar. Uitstekend geschikt voor gebouwen waar een significant lage CO₂ footprint gewenst is.

VERWERKING

Verdunning: Altra Spackspray is ontwikkeld voor spuitapplicatie en kan onverdund worden verwerkt.

Applicatie-condities: Verwerkingstemperatuur: 8-30°C (relatieve vochtigheid max 85%)

Applicatie-methode: Bij voorkeur Airless spray. Rol- of kwastapplicatie is mogelijk.

PRESTATIES EN EIGENSCHAPPEN

Esthetische producteigenschappen:

Glans: Mat ≤ 5 GU.

Kleur: RAL9010, RAL9016 en RAL9001 en enkele pasteltinten uit de Copperant Mucha Colours serie (CMC).

Producteigenschappen:

Vaste stof gehalte: Ca. 36,0 % volume

Vos gehalte: 0% (kan sporen bevatten)

Dichtheid: Bij 20°C ca. 1,62 kg/l

Theoretisch rendement: 5-8 m²/ltr

Praktisch rendement: Het praktisch rendement is afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het object.

pH 8 - 9

Droging bij 20°C/60% RV:

Stofdroog: na ca. 1 uur*

Overschilderbaar: na ca. 4 uur*

*Bij hogere laagdikten en verdunning kan de droogtijd afwijken.

VERWERKINGSGEGEVENS

Kwast-roller

Type verdunner	Leidingwater
% verdunning	Gebruiksklaar
Spuitopening	n.v.t.
Spuitdruk	n.v.t.
Droge laag	50 µm

Airless spray

Type verdunner	Leidingwater
% verdunning	0-5 vol. %
Spuitopening	0,013 - 0,019 inch
Spuitdruk	90-110 bar
Droge laag	50 µm

Reinigen gereedschap:
Onmiddellijk na applicatie met leidingwater.

VERWERKING

Voor gebruik goed roeren!

Ondergrond: Dient schoon, droog, vrij van vet, was, siliconen en stof te zijn.

Copperant Altra Spackspray bij voorkeur aanbrengen met luchtspuit of Airless spray. Bij een temperatuur van minimaal 8°C.

Etikettering: Zie veiligheidsinformatieblad (vb).

VOS-ARME CONSERVERING

Baril Coatings is voorstander van het gebruik van VOS-arme conservering boven traditionele conservering.

ARTIKELGEGEVENS

Verpakking: 10 liter blikken/emmers.

Houdbaarheid: Vorstvrij en koel in goed gesloten verpakking, minimaal 12 maanden.

ONDERHOUDSADVIES

Een verfadvisie voor een nieuwbouwsysteem bevat tevens een algemeen advies voor het onderhoud. Voor een persoonlijk onderhoudsplan kunt u het beste contact opnemen met Baril Coatings Etten-Leur B.V..

Na een grondige analyse van de aard en conditie van de bestaande grond- en deklagen, wordt een proefvlak gezet waarna Baril Coatings in staat is het juiste verfsysteem voor uw onderhoudswerkzaamheden te adviseren.



WARRANTY & DISCLAIMER

This Product Data Sheet supersedes those previously issued. Data, specifications, directions and recommendations given in this data sheet represent only test results or experience obtained under controlled or specially defined circumstances. Their accuracy, completeness or appropriateness under the actual conditions of any intended use of the Products herein must be determined exclusively by the Buyer and/or User. The Products are supplied and all technical assistance is given subject to our UNIFORM CONDITIONS OF SALE AND DELIVERY FOR PAINT, PRINTING INK AND OTHER PRODUCTS unless otherwise expressly agreed in writing. The Manufacturer and Seller disclaim, and Buyer and/or User waive all claims involving, any liability, including but not limited to negligence, except as expressed in said UNIFORM CONDITIONS for all results, injury or direct or consequential losses or damages arising from the use of the Products as recommended above, on the overleaf or otherwise. Product data are subject to change without notice.