



COPPERANT

de groenste verf van nederland

85095 COPPERANT YCOLEUM TRANSPARANTE BEITS

Een (semi-)transparante, waterafstotende en vochtregulerende houtconservering op basis van lijnolie met uitstekende hechting. Ycoleum Transparante Beits is perfect voor de verduurzaming van onbehandeld hout. De beits is snel te verwerken en kan buiten worden toegepast op verschillende houten ondergronden. Deze beits is beschikbaar als transparante afwerking en in semi-transparante houtkleuren.

TOEPASSING

Transparante hout beits voor binnen en buiten.

VERWERKING

Ondergrond:	Dient schoon, droog en vetvrij te zijn.
Applicatiecondities:	Verwerkingstemperatuur: 10 - 25 °C
Te verwerken d.m.v.	Kwast of roller.
Te verdunnen met:	Klaar voor gebruik. Indien gewenst verdunnen met ongeveer 10% Copperant Solvent of White Spirit (terpentine).
Gereedschap reinigen met:	Copperant Solvent of White Spirit (terpentine).

TESTGEGEVENS

Vinçotte OK biobased *** according to ASTM D 6866
The product is assigned to class 3, meaning:
60-80% Biobased Carbon Content of the product.



PRESTATIES EN EIGENSCHAPPEN

Esthetische producteigenschappen:

Glans:	70-80 GU
Kleur:	Transparant en semi-transparante "hout" kleuren

Producteigenschappen:

Vaste stof gehalte:	Ca. 62,5 % volume
Vos gehalte:	330 gr/ltr.
Dichtheid:	Bij 20°C ca. 0,95-1,02 kg/l
Droge laagdikte	Standaard: 45 µm (afhankelijk van applicatie methode)
Theoretisch rendement:	Bij een natte laagdikte van 60 µm 12-14 m ² /ltr.
Praktisch rendement:	Het praktisch rendement is afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het object.

Droging bij 20°C/60% RV:

Stofdroog:	na ca.	3-5 uur*
Overschilderbaar:	na ca.	12 uur*

*Bij hogere laagdikten en verdunning kan de droogtijd afwijken.

VERWERKINGSGEGEVENS

	Kwast-roller
Type verdunner	Terpetine
% verdunning	Gebrijuksklaar
Spuuioening	n.v.t.
Spuudruk	n.v.t.
Droge laag	45 µm

Reinigen gereedschap:
Copperant Solvent of White spirit (terpetine).

VERWERKING

Voor gebruik goed roeren!

Ondergrond: Dient schoon, droog, vrij van vet, was, siliconen en stof te zijn. Ontvetten met Copperant Multicleaner.

Onderhoud: Eventueel loszittende verfresten verwijderen. Daarna grondig schuren en één laag Copperant Ycoleum Transparante Beits aanbrengen.

Etikettering: Zie veiligheidsinformatieblad (vb).

VOS-ARME CONSERVERING

Baril Coatings is voorstander van het gebruik van VOS-arme conservering boven traditionele conservering.

ARTIKELGEGEVENS

Verpakking: 0,5, 1 en 2,5 liter blikken.

Houdbaarheid: Vorstvrij en in goed gesloten verpakking, minimaal 12 maanden.
Koel en vorstvrij bewaren

ONDERHOUD VRAAGT PERSOONLIJKE ADVISERING

Een verfadvisie voor een nieuwbouwsysteem bevat tevens een algemeen advies voor het onderhoud.

ONDERHOUDSADVIES

Een verfadvisie voor een nieuwbouwsysteem bevat tevens een algemeen advies voor het onderhoud. Voor een persoonlijk onderhoudsplan kunt u het beste contact opnemen met Baril Coatings Etten-Leur B.V..

Na een grondige analyse van de aard en conditie van de bestaande grond- en deklagen, wordt een proefvlak gezet waarna Baril Coatings in staat is het juiste verfsysteem voor uw onderhoudswerkzaamheden te adviseren.



WARRANTY & DISCLAIMER

This Product Data Sheet supersedes those previously issued. Data, specifications, directions and recommendations given in this data sheet represent only test results or experience obtained under controlled or specially defined circumstances. Their accuracy, completeness or appropriateness under the actual conditions of any intended use of the Products herein must be determined exclusively by the Buyer and/or User. The Products are supplied and all technical assistance is given subject to our UNIFORM CONDITIONS OF SALE AND DELIVERY FOR PAINT, PRINTING INK AND OTHER PRODUCTS unless otherwise expressly agreed in writing. The Manufacturer and Seller disclaim, and Buyer and/or User waive all claims involving, any liability, including but not limited to negligence, except as expressed in said UNIFORM CONDITIONS for all results, injury or direct or consequential losses or damages arising from the use of the Products as recommended above, on the overleaf or otherwise. Product data are subject to change without notice.